



Otsuka

Otsuka Chemical do Brasil

DADOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

ISO 9001

DQ 7.3 – 02

Rev.01

POLYLUX 12055 BL HM FREE**2200 x 1350 x 45/40mm – EPDM****Características Técnicas**

Technical Characteristics

Propriedades <i>Properties</i>	Tipo de Análise <i>Type of Analysis</i>	Norma <i>Standard</i>	Unidade <i>Unit</i>	Especificação <i>Specification</i>
Inspeção Visual / <i>Visual Inspection</i>	A	DQ 7.5 – 03	Visual	Aprovado
Densidade / <i>Density</i>	A	ASTM D – 3575 W	Kg/m ³	100-140
Dureza / <i>Shore Hardness</i>	A	ASTM D – 2240	OO	45-65
Tensão de Ruptura / <i>Tensile Strength</i>	A	ASTM D – 412 A	N/cm ²	Mín. 40
Alongamento de Ruptura / <i>Elongation at Brake</i>	A	ASTM D – 412 A	%	Mín. 150
Flamabilidade / <i>Flamability</i>	A	ISO 3795	mm/min	Máx. 100
Resistência ao Rasgo / <i>Tear Strength</i>	B	ASTM D – 624 C	N/cm	Mín. 20
Resistência à Compressão, 25% Compressão / <i>Compression Deflection, 25% Compression</i>	B	ASTM D – 3575 D	N/cm ²	4,0-18,0
Deformação Permanente a Compressão 50%, 22h / <i>Compression Set 50%, 22hr</i> A ½ hora (<i>½ hr recovery</i>) A 24 horas (<i>24 hrs recovery</i>)	B	ASTM D – 3575 B	%	Máx. 40 Máx. 20
Estabilidade Dimensional (1h/90°C) / <i>Dimensional Stability (1hr/90°C)</i>	B	ASTM D – 3575 S	%	Máx. 5
Resistência ao Ozônio (70h/50ppm) / <i>Ozone Cracking Test (70hr/50ppm)</i>	B	ASTM D – 1171		Sem Alterações <i>No Cracks</i>

A = Análises realizadas em todos os lotes / *Applied to all lots***B** = Análises não realizadas em todos os lotes / *Not applied to all lots***Cores***Colors*

Preto e Branco. Para outras cores consulte nosso departamento comercial

Black and White. For additional colors, contact our commercial department

Este produto é livre de metais pesados.

This product is heavy metals free.

O produto se mantém estável por 01 ano, sob temperatura ambiente, em local seco e arejado.

*This product remains stable for 01 year at ambient temperature, in dry well ventilated storage***Aprovação / Approval**

Nome / Name	Data / Date
Robison	24/03/2016

Descrição das Atualizações / Description

Descrição das Atualizações / Description	Data / Date
Elaboração	24/03/2016