



Otsuka Chemical
do Brasil

DADOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA



DQ 7.3 – 02 (Rev.01)

POLYLUX 70 BL

1800 x 900 x 47/42mm – EVA

Dimensional

Dimensional

Dimensões <i>Dimensions</i>	Unidade <i>Unit</i>	Especificações (Bruto/Limpo) <i>Specifications (Raw/Clean)</i>
Espessura / <i>Thickness</i>	mm	47 ± 5 / 42 ± 2
Comprimento / <i>Length</i>	mm	1850 ± 50 / 1800 ± 50
Largura / <i>Width</i>	mm	950 ± 50 / 900 ± 50

Características Técnicas

Technical Characteristics

Propriedades <i>Properties</i>	Tipo de Análise <i>Type of Analysis</i>	Norma <i>Standard</i>	Unidade <i>Unit</i>	Especificação <i>Specification</i>
Inspeção Visual / <i>Visual Inspection</i>	A	DQ 7.5 – 03	Visual	Aprovado
Densidade / <i>Density</i>	A	ASTM D – 3575 W	Kg/m ³	50-90
Dureza / <i>Shore Hardness</i>	A	ASTM D – 2240	OO	45-65
Tensão de Ruptura / <i>Tensile Strength</i>	A	ASTM D – 412 A	N/cm ²	Mín. 40
Alongamento de Ruptura / <i>Elongation at Brake</i>	A	ASTM D – 412 A	%	Mín. 100
Flamabilidade / <i>Flamability</i>	A	ISO 3795	mm/min	Máx. 250
Resistência ao Rasgo / <i>Tear Strength</i>	B	ASTM D – 624 C	N/cm	Mín. 20
Resistência à Compressão, 25% Compressão / <i>Compression Deflection, 25% Compression</i>	B	ASTM D – 3575 D	N/cm ²	7,0-12,0
Deformação Permanente a Compressão 50%, 22h / <i>Compression Set 50%, 22hr</i>	B	ASTM D – 3575 B	%	Máx. 35
A ½ hora (<i>½ hr recovery</i>)				

A = Análises realizadas em todos os lotes / *Applied to all lots*

B = Análises não realizadas em todos os lotes / *Not applied to all lots*

Cores Preto e Branco. Para outras cores consulte nosso departamento comercial
Colors *Black and White. For additional colors, contact our commercial department*

O produto se mantém estável por 01 ano, sob temperatura ambiente, em local seco e arejado.
This product remains stable for 01 year at ambient temperature, in dry well ventilated storage

Elaboração / <i>Elaboration</i>		Revisão / <i>Revision</i>		Aprovação / <i>Approval</i>	
Nome / <i>Name</i>	Data / <i>Date</i>	Nome / <i>Name</i>	Data / <i>Date</i>	Nome / <i>Name</i>	Data / <i>Date</i>
Ademir	08/03/2010	Robison	08/03/2010	Robison	08/03/2010

Última Revisão / Last Revision

Número / Number	Descrição / Description	Data / Date
01	Mudança na dureza: de 65-75 para 45-65 e na densidade: de 65-80 para 50-90.	01/02/2008
02	Atualização da norma de ensaio: Tensão e Alongamento de ruptura.	18/11/2008
03	Atualização da norma de ensaio: Densidade, DPC e Compressão.	11/11/2009
04	Mudança de espessura do bloco, de 36 para 42mm, e comprimento, de 1900 para 1800mm.	08/03/2010